



FICHE TECHNIQUE

PRIMUNIVERSEL HYDRO

PRIMAIRE MONOCOMPOSANT PHASE AQUEUSE

Destination

Primaire anticorrosion satiné en phase aqueuse à adhérence directe sur acier pour la protection anti-corrosion en ambiance rurale ou industrielle : charpente, mécano-soudure, fonderie et outillage.

Utilisable en finition monocouche satinée, en chaudronnerie, carrosserie industrielle, accessoires automobiles.

Propriétés

Séchage rapide. Obtention d'un film dur et adhérent.
Bonne résistance aux intempéries et au brouillard salin.
Surcouchable par tous type de finition en phase solvant ou en phase aqueuse.

Composition

Peinture à base résine alkyde modifiée en dispersion aqueuse, et de pigment inhibiteur de corrosion (16%).

Systemes préconisés

Application au pistolet (pneumatique ou air less).
Application en électrostatique possible.
1 couche de PRIMUNIVERSEL HYDRO (40 à 80 microns selon le niveau de protection souhaité).
1 couche de finition TECHNIRUST HYDRO

Préparation des surfaces (selon DTU 59.1)

Appliquer sur supports soigneusement dégraissés et décalaminés ayant subi de préférence un traitement par sablage ou grenaillage.

CARACTERISTIQUES

Densité	: 1.28
EXTRAIT SEC	
En poids,	: 56.8%
En volume,	: 44.2%
EPAISSEUR	
Film humide, en µm	: 113
Film sec, en µm	: 50
RENDEMENT	
Théorique en m2/kg	: 6.9
Conservation	: 1 an en emballage fermé d'origine. Hors gel
Teintes disponibles	: teintes primaire du nuancier industrie.
Aspect	: satiné
Cl. AFNOR NF T 36005	: I.4a

MISE EN OEUVRE

Diluant	: eau
Solvant de nettoyage	: eau
DILUTION	
Brosse petites surfaces	: prêt à l'emploi
Pistolet pneumatique	: 0% à 10%
Pistolet air less	: 0% à 5%
SECHAGE	
Hors poussière	: 20 minutes à 20°C
Manipulable	: 30 minutes
RECOUVRABILITE	
Minimum	: 1h
Maximum	: -
CONDITIONS D'APPLICATION	
Température mini	: 15°C – maxi : 25°C
Hygrométrie maxi	: 75%
Température du support	: au moins 3°C au dessus du point de rosée.

HYGIENE ET SECURITE

Etiquette légale conforme aux Directives Européennes sur l'étiquetage des peintures et vernis.
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.