



FICHE TECHNIQUE

PRIMUNIVERSEL

PRIMAIRE FINITION MONOCOMPOSANT SECHAGE RAPIDE

Destination

Primaire antirouille satiné à adhérence directe sur acier pour la protection anti-corrosion en ambiance rurale ou industrielle : charpente, mécano-soudure, fonderie et outillage. Peut être recouvert par toute peinture glycérophtalique. Utilisé comme mono-couche en chaudronnerie, carrosserie industrielle, pièces automobiles.

Propriétés

Séchage rapide permettant d'obtenir un système complet manipulable dans la journée. Adhérence exceptionnelle. Très bonne étanchéité du film renforçant ses qualités d'anti-corrosion. Un film sec de 90 à 100 microns autorise une tenue au brouillard salin supérieure à 200 heures.

Composition

Liant alkyde modifié phénolique.
Pigment inhibiteur de rouille : phosphate de zinc 24%.

Systèmes préconisés

- 1 à 2 couches de PRIMUNIVERSEL.
1 couche de peinture-laque de TECHNIRUST.
- En multicouches en respectant une épaisseur minima de 80 microns en tous points.

Préparation des surfaces (selon DTU 59.1)

Décapage et décalaminage par projection d'abrasifs degré Ds2.5. A défaut, dégraissage et brossage très soignés.

CARACTERISTIQUES	
Densité	: 1.37 (gris réf. 60461)
EXTRAIT SEC	
En poids,	: 68%
En volume,	: 48%
EPAISSEUR	
Film humide, en µm	: 103
Film sec, en µm	: 50
RENDEMENT	
Théorique en m2/kg	: 7.1
Conservation	: 2 ans en emballage fermé d'origine.
Conditionnement	: 5 kg
Teintes disponibles	: teintes primaire du nuancier industrie. Teintes RAL
Aspect	: satiné
Cl. AFNOR NF T 36005	: I.4a

MISE EN OEUVRE	
Diluant	: DCC/D60554
Solvant de nettoyage	: D60554
DILUTION	
Brosse sur petites surfaces	: DCC 10%
Pistolet pneumatique	: 15% à 20% D60554
Pistolet air less	: 10% à 15 % D60554
REGLAGE	
Air less pression	: 60 à 100 bars
Air less buse	: 180 à 230 microns
SECHAGE	
Temps de séchage	: 15 minutes à 20°C
DELAI ENTRE COUCHES	
Minimum	: 30 minutes
Maximum	: -
CONDITIONS D'APPLICATION	
Température mini	: 10°C
Hygrométrie maxi	: 85%
Température du support	: au moins 3°C au dessus du point de rosée.

HYGIENE ET SECURITE	
Etiquette légale conforme aux Directives Européennes sur l'étiquetage des peintures et vernis.	
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.	

Ce produit est destiné à un usage exclusivement professionnel. L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle peut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L'information contenue dans cette notice est susceptible d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.