



FICHE TECHNIQUE

191605

IRDEX BITUME

**GEL DE PROTECTION PULVERISABLE
SOLUBLE A L'EAU
USAGE PROFESSIONNEL**

IRDEX BITUME est une préparation à base d'une association de fonctions hydrophiles, d'acides gras sélectionnés de fonctions lubrifiantes anti-adhérentes et inhibiteurs de corrosion.

Elaboré à partir d'éléments de composition facilement biodégradable et d'origine facilement renouvelable.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique	: LIQUIDE VISQUEUX
Masse volumique	: 1008 G/LITRE
Réaction chimique	: NEUTRE
PH pur	: 7,7 ENVIRON
Aspect	: TRANSLUCIDE
Odeur	: SANS ODEUR
Tension superficielle	: 31 DYNES/CM
Température de résistance	: SUPERIEURE A 190°C
Viscosité à 20°C	: 1018 CPS MOBILE 4 / 100TR/MIN



PROPRIETES PRINCIPALES

IRDEX BITUME ne perturbe pas l'application ultérieure de peinture.

IRDEX BITUME n'attaque pas la surface des métaux usuels dans les conditions d'utilisation préconisées.

IRDEX BITUME s'utilise en application préventive contre les projections de peintures, projections de bitumes.

IRDEX BITUME par un simple lavage à l'eau ou à l'aide d'un détergent dégraissant approprié permet d'améliorer la finition.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- Produit prêt à l'emploi
- En préventif selon nature des matériels et surfaces à protéger et la fréquence d'application, s'utilise **par étalement à la brosse souple, par arrosage ou par projection basse pression ou aspersion à la rampe** sur les surfaces avant mise quotidienne en service

RECOMMANDATIONS

Préparation non soumise à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n°790/2009).

EUH208 Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Ne pas laisser à la portée des enfants

Refermer l'emballage après chaque utilisation

Protéger du gel au stockage

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :

Assurance qualité ISO 9001

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la **date limite d'utilisation optimale conseillée (DLUOC) est de un an**. En conséquence l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

Nota Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 01/01/1988.