

LES SOLUTIONS SOL LES VERNIS

VERNIS ANTIDERAPANT



VERNIS POLYURÉTHANE ACRYLIQUE ANTIDÉRAPANT

PROPRIÉTÉS : Rend antidérapantes les surfaces lisses. Excellente dureté, sans odeur, séchage rapide.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur et d'extérieur sur bois, ciment, goudron, margelles poreuses et sur une peinture existante.

CARACTÉRISTIQUES



ASPECT :	Incolore satiné brillance 25 sous 60°
DENSITÉ :	1,06 +/- 0,05
SÉCHAGE : (20 °C, HR < 65 %)	Hors poussières : 20 mn - Sec : 2 heures
RECOUVRABLE :	3 heures
CIRCULABLE :	4 heures
VALEUR LIMITE EN UE. :	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
EXTRAIT SEC POIDS :	37 % +/- 0,5
EXTRAIT SEC VOLUME :	34 % +/- 0,5
RENDEMENT MOYEN :	9 à 11 m ² / L. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
CONDITIONNEMENT :	15 L - 3 L - 1 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 6a (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter au DTU 59.3

PRÉPARATION DES FONDS : Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être poreux, propres, secs, dépoussiérés et exempts de souillures grasses. Sur une peinture de sol existante, il faudra s'assurer qu'elle soit parfaitement adhérente, puis la poncer légèrement afin de donner de l'accrochage au vernis.

APPLICATION : Celle-ci se fera en deux couches fines pour un résultat optimal.

Le VERNIS ANTIDERAPANT peut être appliqué près d'une piscine : selon les sites entre les piscinistes et les fabricants de pastilles de chlore, il est écrit que l'eau doit avoir un pH compris entre 7 et 7,5. Nous avons chloré de l'eau à 7,8 que nous avons déposé sur le film. Après évaporation totale, nous n'avons aucune attaque du film.

IMPORTANT : Ne pas appliquer par temps de gel, sur supports gelés ou en cours de dégel. Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °. Bien mélanger le bidon avant application. Ne pas appliquer en épaisseur : le film peut blanchir ensuite en contact avec de l'eau pour ensuite revenir transparent.

MATÉRIEL : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5 mm, brosse à vernir, spalter.

NETTOYAGE : à l'eau.

DILUTION : Non, produit prêt à l'emploi.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 08/03/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
▶ WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE